



HASIT PF 130 TOP FILL

Wand- und Fugenfüller

Anwendungsbereiche: Pulverförmiger Fugen- und Wandfüller überwacht nach DIN 18557, auf Gips-Kunststoff-Basis nach DIN EN 13963 4B.
Zum Schließen der Fugen von Betonfertigteildecken, Gipskarton- und Bauplatten sowie zum Füllen von Rissen, Löchern und Schlitzten. Zum Spachteln und Glätten von Wandflächen z. B. von KS-Plansteinen, mineralischen Putzen, Beton und Porenbeton vor Anstricharbeiten im Innenbereich. Nicht auf feuchte- oder salzbelasteten Untergründen verwenden.

Eigenschaften: Universell einsetzbar
Auch für tiefere Fugen bis 50mm
Sehr gut schleifbar
Spannungsfrei aushärtend

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000005938
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Körnung	0,0 - 0,2 mm
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Brandverhalten	A1

Materialbasis:

- Calciumsulfat
- Luftkalk
- Dispersionsbindemittel
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- mineralisch

Untergrund: Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein.
Der Untergrund ist gemäß DIN 18363 zu prüfen und vorzubereiten.
Bei stark saugenden Untergründen ist mit HASIT PP 301 HYDROSOL LF vorzugründieren.

Zubereitung: Mischen: Wasser in einem sauberen Arbeitsgefäß vorlegen und so viel PF 130 TOP FILL einstreuen, bis das Material an der Oberfläche liegt. Anschließend mit geeigneten Rühr- oder Mischwerkzeug anrühren.
Anmachwassermenge: Ca. 14 Liter / 25kg Sack

Verarbeitung: Nach Reifezeit nochmals kurz aufrühren. PF 130 TOP FILL mit Glättekelle, Malerspachtel o.ä. als Kontaktpachtelung auf den Untergrund auftragen, scharf abziehen und danach gewünschte Schichtstärke aufbringen.
Als Vollflächenspachtel verwendet kann PF 130 TOP FILL nach dem Abziehen (ca. 30 bis 90 Minuten, je nach Temperatur, Schichtstärke und Saugverhalten des Untergrundes) geglättet werden. Kellenschläge und Unebenheiten nach vollständiger Austrocknung des Materials durch Nachschleifen beseitigt werden.
Mischzeit ca. 2 Minuten (homogene Mischung)
Reifezeit ca. 5 Minuten
Frischspachtelmasse innerhalb von 45 Minuten verarbeiten.
Nicht mit anderen Materialien vermischen.
Überarbeitung (mit z.B. Anstrich) erst nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Stunden).



HASIT PF 130 TOP FILL

Wand- und Fugenfüller

HASIT
Natürlich besser bauen

Lagerung:

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen 5°C und 30°C.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.