



HASIT CALSOLAN® TOP

Saniergrund- und Feinputz WTA mit Romankalk

Anwendungsbereiche: Naturweißer Sanierputz mit Romankalk, R, CS II, W 2, nach DIN EN 998-1, WTA-zertifiziert für feuchte- und salzbelastete Untergründe. Als feuchteregulierender Kalkputz auf Basis von Romankalk.
 Als feuchteregulierender Kalkputz auf Basis von Romankalk.
 Im Alt- und Neubau auch für Wandflächen mit starker Feuchtigkeits- und Salzbelastung (Keller, Waschküchen, Sockel, Balkone etc.).
 Zur Verwendung als Sanierputz bei hoher Salz- und Feuchtebelastung im zweilagigen Saniersystem RS2.
 Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. HASIT CALSOLAN TOP ist feuchteregulierend und als Sockelputz mit einer Putzabdichtung aus HASIT OPTIFLEX gemäß DIN 18533 und dem Merkblatt „Fassadensockelputz“ einsetzbar.
 Wird HASIT CALSOLAN® TOP als Sanierputz nach WTA eingesetzt so ist das WTA-Merkblatt 2-9-04/D zu beachten.
 Im erdberührten Bereich und bei porengesättigtem Mauerwerk sind geeignete Abdichtungs- und Trocknungsmassnahmen vorzusehen. Ein Sanierputz ersetzt keine Bauwerksabdichtung. Der Taupunkt darf dauerhaft nicht innerhalb des Putzquerschnitts liegen. Häufige Taupunktunterschreitungen sollten mit geeigneten Massnahmen verhindert werden.

- Eigenschaften:**
- Hohe Diffusionsoffenheit
 - Wasserhemmend
 - Grosse Salzspeicherkapazität
 - Leichte Verarbeitung mit der Maschine und per Hand
 - Feuchtigkeitsregulierend
 - Hohe Beständigkeit gegen Sulfat- und Chloridsalze im abgebundenen Zustand
 - spannungsfreies Abbinden und Erhärten
 - Naturweiß und faserarmiert
 - Wohngesund durch natürlichen hydraulischen Kalk
 - WTA-zertifiziert

Verarbeitung:

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000565930
EAN	4038502149619
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0 - 1 mm
Verbrauch	ca. 1,05 kg/m ² /mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	ca. 6,5 l/EH
Mindestputzdicke	20 mm
max. Auftragsdicke	40 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	< 6



HASIT CALSOLAN® TOP

Saniergrund- und Feinputz WTA mit Romankalk

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000565930
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,45 W/mK (Tabellenwert) für P=50%
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,49 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Druckfestigkeit (28 d)	$\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-11)
MG (EN 998-1)	R, CS II, W2

Materialbasis:

- Sulfatbeständiges Bindemittel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk.
- Romankalk
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Leichtzuschlag (mineralisch)
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Luftporenbildner
- Wasserabweisende Zusätze
- Mineralisch

Verarbeitungsbedingungen:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +30 °C steigen. Liegt die Temperatur zwischen +5 °C und +10 °C, ist mit einem verzögerten Abbinden zu rechnen. Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, vor Frost und zu schneller Austrocknung schützen.

Untergrund:

Untergrundprüfung hat laut DIN 18350 zu erfolgen. Vor Instandsetzungsmaßnahmen ist der Mauerwerkszustand in ausreichendem Maße zu untersuchen. Art und Umfang richten sich nach dem betreffenden Objekt. Folgende Untersuchungen sind immer erforderlich: # Ermittlung der Feuchtigkeitursache. # Bestimmung der wasserlöslichen, bauschädlichen Salze (Sulfate, Chloride, Nitrate). # Art und Zustand des zu verputzenden Mauerwerkes (Eignung als Putzgrund).

Untergrund-Vorbehandlung:

Altputz mind. 1m über sichtbare Schadens- bzw. Feuchtigkeitsgrenze abschlagen, Fugen ca. 2 cm tief auskratzen, abgeschlagenes Altmaterial sofort restlos von der Baustelle entfernen, Oberflächen trocken reinigen und trocknen lassen. Lose Teile, Schmutz, Staub, Bitumen u.ä. entfernen. Schadhafte Steine ersetzen. Fugen und Steinausbrüche mit HASIT CASOLAN POR auffüllen.
Um einen mattfuchten Untergrund herzustellen, ist je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und je nach Witterung entsprechend vorzunässen.
Bei hoher Feuchte- und Salzbelastung und/oder im Saniersystem RS2, sowie zum Auffüllen großer Unebenheiten empfehlen wir den Porengrund und Ausgleichsputz HASIT CALSOLAN POR.
In den Saniersystemen RS 1 und RS3 wird HASIT CALSOL Saniergrund frisch in frisch vor dem Putzauftrag empfohlen. Pfützenbildung vermeiden.
HASIT CALSOL® Saniergrund aufsprühen oder Aufquasten. Nachfolgende Putzschichten erfolgen dann frisch in frisch.

Zubereitung:

Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen.
Mischzeit bei händischer Anmischung zwischen 2 und 3 Minuten, längere Mischzeiten vermeiden. Übermischung (und damit Festigkeitsabfall) vermeiden.
Abgebundenes Material nicht erneut aufmischen.



HASIT CALSOLAN® TOP

Saniergrund- und Feinputz WTA mit Romankalk

Verarbeitung:	<p>Homogen angemischtes Material mit der Kelle aufwerfen und mit der Latte ebenflächlich abziehen. Bei extremen Durchschlag von Mauer-Schadssalzen und Durchsalzung des aufgetragenen Putzes empfiehlt es sich, den Putz komplett zu entfernen („Opferputz“) und neu aufzubringen. Den abgeschlagenen Opferputz sofort vom Boden entfernen. Dadurch wird ein Grossteil der Salze vom Mauerwerk entfernt und die Lebensdauer und Wirksamkeit der Sanierung erhöht.“</p> <p>Bei „Maschinenverarbeitung“ mit handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen.</p> <p>Bei Sanierputzen und Dämmputzen müssen Putzmaschinen mit entsprechender Mischwelle und Schneckenmantel sowie Nachmischer (Rotor, Rotoquirl, Turbo) ausgerüstet werden.</p> <p>Anschliessend wird der aufgetragene Putz mit einer Latte gleichmässig abgezogen.</p> <p>Die übliche Standzeit von 1 mm/Tag ist aufgrund der einsetzenden Hydrophobierung bei Sanierputzen nicht geeignet. Deshalb empfehlen wir eine nachfolgende Beschichtung nach 2 bis spätestens 3 Tagen.</p> <p>Nicht mit anderen Materialien vermischen.</p> <p>Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.</p> <p>Die maximale Auftragdicke des Sanierputzes beträgt 40 mm in einer Lage. Höhere Schichtdicken sind durch mehrlagiges Arbeiten möglich. Für sehr hohe Schichtstärken oder bei sehr hohen Feuchte- und Salzbelastungen empfehlen wir den vorhergehenden Auftrag von HASIT CALSOLAN POR.</p> <p>Bei mehrlagigem Arbeiten ist der Untergrund jeweils mit einem groben Straßenbesen horizontal aufzurauen, um eine optimale Haftung des nachfolgenden Sanierputzes zu gewährleisten.</p> <p>Nach dem Abtrocknen des Unterputzes eventuell durchgeschlagene Salze trocken entfernen (z.B. durch Abbürsten, anschliessend auch Boden reinigen).</p>
Qualitätssicherung:	<p>Das Produkt wird im eigenen Labor sowie durch die Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. und MPA Stuttgart fortlaufend überwacht.</p>
Verpackungshinweise:	<p>In recyclingfähigen Papiersäcken.</p>
Lagerung:	<p>Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.</p> <p>Mind. 9 Monate. Chromatarm gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F., mind. 12 Monate nach Herstellung, Herstellungsdatum siehe Verpackungsaufdruck.</p>
Gefahrenhinweise:	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.</p> <p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.</p>
Zertifikate:	  
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.</p> <p>Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.</p> <p>Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>